

LASSELSBERGER - KNAUF



SIMULTAN FINOMSZEMCSÉS SIMÍTÓVAKOLAT

Cikkszám: K00236281 (25 kg)
K00236081 (40 kg)

Tulajdonságok:

- CS II nyomószilárdság
- 0,6 mm-es max. szemcseméret
- kb. 3 mm rétegvastagság

Előnyök:

- jó páraáteresztő képességű
- nagy szilárdságú
- kvarchomok alapanyagú



A Simultan kvarchomokos simítóvakolat gyárilag előkevert szárazhabarcs, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt, vízzel kell összekeverni. Cement és mészkötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

Alkalmazások:

A Simultan kvarchomokos simítóvakolat új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok külső és belső falazatainak páraáteresztő, simító vakolata. Kézi vagy gépi alapvakolatokra, ill. hagyományos módon készített alapvakolatokra hordható fel. Az ilyen módon elkészített felület festhető, tapétázható, vékonyvakolattal színezhető.

MŰSZAKI ADATOK:	
nyomószilárdság:	CS II
hajlítószilárdság:	>0,5 N/mm ²
tapadószilárdság:	>0,1 N/mm ²
páradiffúziós ellenállási szám (μ):	kb. 10
hővezetési tényező (λ):	0,42 W/mK
rétegvastagság:	kb. 3 mm
anyagszükséglet:	kb. 3-5 kg/m ²
max. szemcseméret:	0,6 mm
keverővíz:	10 l/40 kg-os zsák, kb. 6 l/ 25 kg-os zsák
bedolgozási idő:	kb. 2 óra
csomagolás:	25 kg-os és 40 kg-os zsákban, 1,2 tonna EUR raklapon, zsugorfóliázva
tárolás:	Száraz, fedett helyen, bontatlan eredeti csomagolásban max. 12 hónapig.
kötőanyag:	cement, mészhidrát
cikkszám:	K00236281 (25 kg), K00236081 (40 kg)
szabvány:	MSZ EN 998-1
EINECS:	266-043-4, 215-137-3

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, a Simultan felhordását megelőző műveletek:

Simultan kvarchomokos simítóvakolatot olyan alapvakolatokra hordjuk fel, amelyek megfelelő szilárdságúak, por- és szennyeződésmentesek. Felhordását megelőzően a falfelületek egyenletes nedvszívását előnedvesítéssel biztosítani kell.

A Simultan feldolgozása:

A Simultan kvarchomokos simítóvakolatot az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel. Keverése történhet betonkeverőben, horizontális keverővel (pl. PFT HM24), esetenként keverőgéppel (megfelelő keverőszárat használva) vagy kézzel. Felhordása glettvassal, +5°C és +25°C közötti

hőmérsékleten ajánlott. A javasolt rétegvastagságot az alapvakolat felületének minősége szabja meg. Amennyiben teljesen sima felület kialakítása az igény, úgy a felhordott simítóhabarcsot szivacsos dörzsölővel egyenletesen eldolgozzuk, majd a felületet átgletteljük.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

FIGYELMEZTETÉS:

A vakolatot kötési idő alatt fagy nem érheti! A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Vakolat: Premium, MP 501 I, Mp Leicht A, HP Leicht A, StyroTherm
Glett anyagok: Gletti, Gletti Extra

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékről a www.lb-knauf.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

SIMULTAN BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Várakozás a felület előkészítése után

Anyagkeverés

8-24 óra

5-10 perc

Műveleti idő: 10 perc

Bedolgozhatósági idő*

2 óra

Száradás:** 1 nap/mm

védelem: kb. 1 nap

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el.
Bedolgozhatósági idő: Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)

*a bekeveréstől számítva, **a felhordástól számítva

LASSELSBERGER - KNAUF

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
 e-mail: vevoszolgalat@lb-knauf.hu, www.lb-knauf.hu

LASSELSBERGER - KNAUF
 vevőszolgálat

WALL
 system